

Súper Secamur®

Revestimiento Texturado Impermeable

IMPERMEABILIZANTES

Revestimiento texturado impermeable para fachadas minerales.

Súper Secamur® Revestimiento Texturado Impermeable es un impermeabilizante en polvo especialmente formulado para fachadas minerales. Impermeabilizante de fachadas con alta capacidad de difusión de vapor, permitiendo que los muros de fachada pierdan humedad en periodos sin lluvia. Se aplica sobre substratos totalmente húmedos lo que facilita la impermeabilización durante los periodos de lluvia.

Propiedades

- Impermeabilizante de fachadas, de alto desempeño.
- Cumple con NCh 2821 Estanqueidad al agua.
- Cumple con NCh 2457 Permeabilidad al vapor de agua.
- Alto desempeño bajo lluvia con viento en climas de todo Chile.
- Impermeabilización con alta capacidad de difusión de vapor.
- Contribuye a disminuir los efectos de condensación interior de las viviendas.
- Aplicación sobre substrato totalmente húmedo.
- Terminación lisa o texturada.
- Larga duración.
- Fácil y rápida aplicación.
- Producto no tóxico.
- No produce olor.

Campos de aplicación

Impermeabilización de fachadas minerales de albañilerías de ladrillo a la vista, albañilería de bloques de cemento, estuco, hormigón, hormigón celular.

Preparación de superficie

Limpiar completamente la fachada eliminando restos de mortero y lechadas. Eliminar sales “quemando” con ácido muriático (excepto en hormigón celular) y lavar con abundante agua hasta eliminar el ácido, u otro método que controle las sales. Posteriormente realizar reparaciones si fuese necesario, con mortero de cemento y arena 1:3, con aditivo Algifol 886.

Súper Secamur® Revestimiento Texturado Impermeable se aplica en 2 capas, **Súper Secamur® i (imprimación)** y **Súper Secamur® t (textura de terminación)**.

Cada capa cumple funciones diferentes y son de distinto color para facilitar el control de una adecuada y prolija aplicación. Ambas capas tienen un alto poder impermeabilizante.

Preparación de Súper Secamur® Revestimiento Texturado Impermeable

Súper Secamur® i y **Súper Secamur® t** se presentan en polvo el que debe mezclarse con agua en la siguiente proporción:

8 lts de agua + 1 bolsa de 25 kilos de **Súper Secamur® Revestimiento Texturado Impermeable**

Homogeneizar con agitador mecánico y dejar reposar durante 30 minutos. Agitar nuevamente antes de aplicar. La consistencia de la mezcla debe ser cremosa pastosa. La mezcla debe aplicarse antes de 2 horas, tiempo después del cuál comienza a endurecer irreversiblemente.

Aplicación de Súper Secamur® Revestimiento Texturado Impermeable

Primera capa: Súper Secamur i (imprimación). Esta capa es de color rojo pálido y se caracteriza por su alto poder cubriente y alta capacidad de rellenar pequeñas fallas no estructurales del sustrato. Se aplica con brocha, rodillo, llana e idealmente con pistola de aire comprimido sobre el sustrato totalmente húmedo libre de agua de saturación superficial. Con la brocha se cubren superficies irregulares tales como canterías en albañilerías a la vista, rasgos y otras singularidades. Se aplica una capa homogénea y continua sobre toda la fachada, de tal forma que no sea posible ver el sustrato. Proteger de la lluvia por 4 a 6 horas.

Segunda capa: Súper Secamur t (textura de terminación). Esta capa se aplica 24 horas después de la imprimación, se caracteriza por generar una terminación lisa o texturada continua y homogénea que cubre totalmente la capa de imprimación (**Súper Secamur i**) de color rojo pálido. Con esto se asegura una perfecta cobertura de la totalidad de la fachada y una exitosa impermeabilización. Se aplica con llana, rodillo texturador e idealmente con pistola de aire comprimido sobre la superficie previamente mojada con agua limpia. Proteger de la lluvia por 4 a 6 horas.

La terminación lisa o texturada se obtiene vía técnica de aplicación y granulometría de la mezcla. La máxima resistencia del revestimiento se obtiene después de 30 días de aplicado. El color de terminación se obtiene aplicando una mano de Esmálte impermeable Brick® después de 4 días sobre el revestimiento seco. No aplicar con temperaturas bajo 5 °C.

Rendimiento

Súper Secamur i (imprimación):

1,2 a 1,4 kg/m²

Súper Secamur t (textura de terminación):

Textura fina: 1,2 a 1,4 kg/m²

Textura media: 1,4 a 2,0 kg/m²

Textura gruesa: 1,8 a 2,5 kg/m²

Colores

Súper Secamur i (imprimación): Rojo colonial pálido

Súper Secamur t (textura de terminación): Según muestrario

Almacenamiento

Bajo techo en lugar fresco y seco, a temperaturas entre 5 y 25 °C. Mantener el envase herméticamente cerrado. Bajo estas condiciones tiene una duración de 4 meses desde la fecha de elaboración. El producto una vez abierto deberá consumirse dado que pierde su resistencia al almacenamiento.

Precauciones

Como todo producto químico, será necesario proteger los ojos, evitar inhalación y contacto prolongado con la piel. No ingerir y evitar el contacto directo con alimentos. Mantener fuera del alcance de los niños.