

# Brick® Especial

Impermeabilizante de terminación especial para Albañilerías de ladrillo a la vista.

**Brick® Especial** es un esmalte impermeabilizante basado en una combinación de resinas acrílicas modificadas con agentes que confieren una muy alta hidrorrepelencia, así como pigmentos de tamaño de partícula muy pequeña con una alta resistencia a la radiación ultravioleta. **Brick® Especial** ha sido especialmente desarrollado para otorgar una terminación elegante e impermeable semibrillo en albañilerías a la vista, sean éstas de ladrillo artesanal o prensado. **Brick® Especial** también encuentra aplicación en estucos, hormigones, fibrocemento y maderas.

## Propiedades

- Alta impermeabilidad.
- Terminación semibrillo de gran elegancia
- Muy buena resistencia a la intemperie
- Acentúa el tono del ladrillo.
- Capacidad de difusión de vapor

## Forma de uso

**Brick® Especial** viene listo para usar. Revolver muy bien el contenido del envase antes de utilizar. Efectuar una prolija limpieza de la superficie, removiendo eflorescencias salinas, aceites, grasas, pinturas o esmaltes antiguos o cualquier elemento que pueda

reducir su adherencia.

Imprimir con una mano de **Brick® Especial** diluido 1:1 con agua y dejar secar 4 a 6 horas. Luego mediante brocha o equipo de pintado airless aplicar una o dos manos parejas de **Brick® Especial** sin diluir. Dependiendo de la temperatura ambiental el secado al tacto se produce entre 15 y 30 minutos. El secado total se produce después de aprox. 8 hrs periodo durante el cuál deberá protegerse de la lluvia. No aplicar bajo 8 °C.

En caso que se requiera aumentar significativamente la durabilidad e impermeabilidad, se sugiere efectuar una imprimación hidrófuga con dos manos consecutivas de Algifol 29® Base agua diluido 1:19 , al menos 24 hrs. antes de aplicar una mano de **Brick® Especial**. Esta imprimación evitará que el esmalte hidrófugo sufra daños por la acción de sales provenientes desde el interior del muro. Sugerimos efectuar siempre un ensayo preliminar.

### **Rendimiento**

Dependiendo de la rugosidad y porosidad de la superficie, el rendimiento de **Brick® Especial** oscilará entre 7 y 10 m<sup>2</sup> por mano y por litro. En superficies imprimadas con Algifol 29® Base agua el rendimiento podrá aumentar hasta en 20%.

### **Colores**

Ladrillo

### **Presentación**

Balde de 1 galón

Balde de 5 galones

### **Almacenamiento y Duración**

**Brick® Especial** deberá almacenarse en envases originales herméticamente cerrados y a temperaturas entre 5 y 25°C. Su duración en envase original sellado es de 18 meses desde la fecha de elaboración indicada en el envase.

### **Precauciones**

Como en toda manipulación de productos químicos se recomienda el uso de guantes, mascarilla y anteojos durante la aplicación. En caso de ingestión solicitar ayuda médica.

## **ADVERTENCIA**

Los antecedentes técnicos entregados están basados en ensayos que consideramos seguros de acuerdo a nuestra experiencia. Sin embargo, no pudiendo controlar la aplicación de los productos, no nos hacemos responsables por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso incorrecto o inadecuado de éstos. Aconsejamos al usuario, ante cualquier duda o dificultad, consultar nuestro Departamento Técnico al fono (64) 200012 o (64) 245252. **ALGIFOL®** se reserva el derecho de modificar la presente hoja técnica sin previo aviso para incorporarle mejoras técnicas. La versión vigente de la hoja técnica de este producto se encuentra publicada en nuestra página web **[www.algifol.cl](http://www.algifol.cl)**