

# Súper Secamur®

## Rasgos y Fachadas

Impermeabilizante incoloro para aplicar sobre muros secos y húmedos.

**Súper Secamur® Rasgos y Fachadas** es un poderoso impermeabilizante de fachadas minerales, secas o húmedas no saturadas. Se destaca por su gran capacidad de penetración y adherencia al sustrato. Terminación transparente. Una vez seco es pintable. No genera volumen.

### Propiedades

- Impermeabilizante de alto desempeño.
- Permite ser aplicado sobre sustratos con bajo contenido de humedad.
- Mejora considerablemente la adherencia de selladores sobre sustratos minerales.
- No modifica las dimensiones de los rasgos, dado que no genera volumen.
- Pintable.
- No produce olor.

### Campos de aplicación

- Impermeabilización de fachadas de ladrillo, enchape de ladrillo, estucadas pintadas o sin pintar, martelinas, hormigones, etc.
- Impermeabilización de fachadas minerales porosas y/o craqueladas.
- Impermeabilización de rasgos de ventana, puertas, etc.
- Imprimación de muros de albañilería a la vista, estucos u hormigones para

obtener adherencia de pinturas sobre substratos con contenido de humedad.

- Imprimación de muros con humedad, para evitar el englobamiento de pinturas.

## Modo de usar

Limpiar la fachada dejándola libre de polvo, partículas sueltas y suciedad en general. Las pinturas o martelinas sueltas o blandas deben retirarse completamente antes de aplicar **Súper Secamur® Rasgos y Fachadas**. El substrato debe estar seco o con bajo contenido de humedad al momento de aplicar. Reparar grietas y fisuras antes de aplicar el producto.

- Impermeabilización de substrato seco: Una vez preparada la superficie aplicar dos manos con brocha permitiendo una adecuada absorción. La segunda mano debe aplicarse 4 a 6 horas después de la primera. Aplicar con temperatura ambiental sobre 8°C.
- Impermeabilización de substrato húmedo: El substrato debe estar limpio y no debe estar saturado de agua al momento de aplicar (seco a la vista). Alcanzada esta condición aplicar dos manos (4 a 6 horas entre manos) del producto de la misma forma anterior.
- Imprimante para pinturas sobre muros minerales: Una mano de **Súper Secamur® Rasgos y Fachadas** aplicado sobre muros minerales con contenido de humedad, disminuye el riesgo de descascaramiento de pinturas por humedad. Además aumenta el rendimiento de las pinturas.
- Impermeabilización de rasgos de puertas y ventanas: Aplicar Algífol 29® Base agua diluido 1:19 con agua a todo el desarrollo del rasgo retornando 5 a 10 cms en la fachada. El alfeizar debe tratarse igualmente en todo su desarrollo teniendo especial cuidado de saturar muy bien la cara inferior de este. 24 horas después, aplicar 2 manos de **Súper Secamur® Rasgos y Fachadas** (4 a 6 horas entre manos) a toda la superficie imprimada con Algífol 29® Base Agua incluido el retorno de 5 a 10 cm en la fachada y la cara inferior del alfeizar.

Aplicar con temperatura ambiental sobre 8 °C.

Evitar exposición a la lluvia antes de 24 horas.

## Rendimiento

Substrato liso: 6 a 8 m<sup>2</sup> por litro

Substrato rugoso: 5 a 7 m<sup>2</sup> por litro

## Presentación

Botella de 1 litro

Balde de 1 galón

Balde de 5 galones

**Limpieza de utensilios**

Lavar utensilios con abundante agua inmediatamente después de su uso. Remojar brochas en agua entre jornadas.

**Almacenamiento**

Lugar fresco y seco, a temperaturas entre 5 y 25 °C. Mantener el envase herméticamente cerrado. Bajo estas condiciones tiene una duración de 18 meses desde la fecha de elaboración.

**Precauciones**

Como todo producto químico, será necesario proteger los ojos, evitar inhalación y contacto prolongado con la piel. No ingerir y evitar el contacto directo con alimentos. Mantener fuera del alcance de los niños.

**ADVERTENCIA**

Los antecedentes técnicos entregados están basados en ensayos que consideramos seguros de acuerdo a nuestra experiencia. Sin embargo, no pudiendo controlar la aplicación de los productos, no nos hacemos responsables por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso incorrecto o inadecuado de éstos. Aconsejamos al usuario, ante cualquier duda o dificultad, consultar nuestro Departamento Técnico al fono (64) 200012 o (64) 245252. **ALGIFOL®** se reserva el derecho de modificar la presente hoja técnica sin previo aviso para incorporarle mejoras técnicas. La versión vigente de la hoja técnica de este producto se encuentra publicada en nuestra página web **[www.algifol.cl](http://www.algifol.cl)**