

FLEXOMEMBRANA®

IMPERMEABILIZANTE DE ALTO DESEMPEÑO
PARA JARDINERAS, TERRAZAS Y BALCONES

Impermeable / Gran adherencia / Película monolítica
elástica y resistente



**Gran resistencia y
nula absorción de
agua**

165

Ideal para impermeabilizar:

- Jardineras
- Terrazas
- Balcones
- Losas de cubiertas (con refuerzo geotextil)
- Losas y tabiques de baño y cocina



DESCRIPCIÓN Flexomembrana® es un recubrimiento elástico impermeabilizante base agua formulado para obtener gran adherencia y elasticidad otorgando una formación de película monolítica, resistente, uniforme e impermeable.

CARACTERÍSTICAS Flexomembrana® sobresale por su excelente resistencia, baja absorción de agua, flexibilidad, elongación, capacidad de impermeabilización y adherencia al sustrato.

USOS Se recomienda para ser aplicada con o sin refuerzo (geotextil). Ideal para impermeabilizar:

- Jardineras
- Terrazas
- Balcones
- Losas de cubierta (con refuerzo de geotextil) Terminación no expuesta.
- Losas de baño y cocina
- Tabiques de baños y cocina

FORMA DE APLICACIÓN El sustrato debe estar limpio y seco, libre de grasas y totalmente consolidado. Se aplica imprimación y posteriormente 2 o 3 capas de Flexomembrana® según la solicitud:

Solicitud	Impimación	1a capa	Geotextil de 90 g/m2	2a capa	3a capa
Losas de baño y cocina	•	•			
Losas de balcones	•	•		•	
Losas de cubiertas y terrazas	•	•	•	•	
Losas de cubierta vegetal	•	•	•	•	•
Losas con riesgo de grietas o fisuras	•	•	•	•	•

Para otras solicitudes consultar a nuestro departamento técnico al 800 64 00 64.

No aplicar con temperatura de substrato y ambiente bajo 8 °C.

Imprimación

Aplicar con brocha una mano de Flexomembrana® diluido 1:1 con agua. Dejar secar 12 horas.

1ª, 2ª y 3ª mano

Aplicar con brocha o rodillo capas delgadas de 0,5 a 0,75 kg/m², con 24 horas de secado entre capas. Dejar secar 5 a 7 días antes de llenar con agua o tierra.

Para obtener una membrana reforzada adherir una lámina de geotextil de 90 grs/m² entre la primera y segunda capa, estando aún fresca la primera capa y aplastando el geotextil con un rodillo de tal forma que se sature de Flexomembrana®. Se recomienda instalar una lámina de geotextil en todas aquellas aplicaciones con riesgo de fisuramiento o agrietamiento del substrato. Para adherir una sobrelosa o cerámicos sobre Flexomembrana® se recomienda aplicar una capa de arena gruesa seca sobre la última capa aún fresca de Flexomembrana® de tal forma que los granos de arena queden semi incrustados en la membrana creando una superficie rugosa que favorezca la adherencia.

FLEXOMEMBRANA® una vez seco es totalmente pintable con pintura tipo esmalte al agua. Además permite el pegado de cerámicos o baldosas y la instalación de una sobrelosa.

COLORES Negro y Beige.

PRESENTACIÓN

- Pote de 1 kg
- Balde de 5 kg
- Balde de 25 kg
- Tambor de 250 kg

APLICACIÓN Brocha, rodillo, llana.

SUBSTRATOS Hormigón, Estuco, Hojalata galvanizada (lijar previo a la aplicación), PVC (lijar previo a la aplicación), metal y madera.

- PREPARACIÓN DE SUPERFICIE** La superficie a recubrir deberá estar perfectamente seca, libre de materiales en mal estado, polvo, sal o cualquier agente extraño que dificulte la adherencia. Si se aplica sobre superficies de cemento fresco, éste deberá tener a lo menos cuatro semanas de edad.
- ALMACENAJE** Conservar en recipiente original herméticamente cerrado y almacenado en un lugar fresco, seco y bien ventilado entre 5 y 25 °C. Duración 18 meses desde la fecha de elaboración indicada en el envase, en envase original sellado.
- CONDICIONES CLIMÁTICAS DE APLICACIÓN** Aplicar con temperaturas ambientales entre 8 y 35 °C. La humedad relativa deberá ser inferior a 80%.
- RESISTENCIA AL TRÁFICO** Flexomembrana® expuesta (solo con refuerzo geotextil): tráfico bajo ocasional. Para alto tráfico se recomienda instalar una sobrelosa o recubrir con cerámica o baldosas.

ADVERTENCIA

Los antecedentes técnicos entregados están basados en ensayos que consideramos seguros de acuerdo a nuestra experiencia. Sin embargo, no pudiendo controlar la aplicación de los productos, no nos hacemos responsables por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso incorrecto o inadecuado de éstos. Aconsejamos al usuario, ante cualquier duda o dificultad, consultar nuestro Departamento Técnico al fono (64) 2200012 o (64) 2245252. ALGIFOL se reserva el derecho de modificar la presente hoja técnica sin previo aviso para incorporarle mejoras técnicas. La versión vigente de la hoja técnica de este producto se encuentra publicada en nuestra página web www.algifol.cl.