

SUPER SECAMUR HA®

IMPERMEABILIZANTE DE MUROS



En sobrecimientos corta la humedad ascendente

157

- Impermeabilizante de alto poder
- Especial para aplicar sobre radieres y sobrecimientos
- También para jardineras, cámaras subterráneas y bajo revestimiento cerámico



Súper Secamur HA® es un impermeabilizante en polvo especialmente formulado para evitar la humedad ascendente desde el terreno en sobrecimientos de hormigón. Actúa obturando en forma definitiva los poros evitando la ascensión capilar de la humedad desde el terreno hacia los muros de fachada. De tono claro para un fácil control de aplicación.

PROPIEDADES

- Aplicación sobre hormigones y morteros húmedos.
- Permite adherencia del mortero de pega sobre el tratamiento de impermeabilización.
- Producto no tóxico.
- No produce olor.

CAMPOS DE APLICACIÓN

- Sobrecimientos para evitar humedad ascendente desde el terreno hacia los muros de fachada.
- Radieres para evitar humedad ascendente desde el terreno.
- Impermeabilización de jardineras.
- Impermeabilización de cámaras de hormigón subterráneas.
- Impermeabilización bajo revestimiento cerámico.

MODO DE USAR

Aplicar sobre sustrato limpio previamente lavado con agua, libre de grasas y desmoldantes.

Mezclar 3 partes de Súper Secamur HA® con una parte de agua y homogeneizar hasta obtener una mezcla pastosa pintable y dejar reposar durante 30 minutos, luego agitar brevemente antes de aplicar. Aplicar con brocha o llana en forma abundante y pareja formando una capa continua. Proteger de la lluvia por a lo menos 6 horas.

El tratamiento de sobrecimiento se realiza al momento de retirar los moldes. Se lava el sustrato prolijamente y una vez que el agua de saturación superficial desaparece, se aplica una capa abundante y pareja de Súper Secamur HA® con brocha de Tampico en la cara superior y lateral del sobrecimiento, a lo menos hasta el nivel que será cubierto por estuco. No debe verse el sustrato a través de la capa de Súper Secamur HA®.

Súper Secamur HA® debe tener mínimo 24 horas de aplicado antes de ser cubierto por mortero de pega, hormigón, etc.

RENDIMIENTO

1 kg de producto seco/m²

PRESENTACIÓN

Bolsa de 25 kilos aprox.

COLORES Gris claro

ALMACENAMIENTO Lugar fresco y seco, a temperaturas entre 5 y 25 °C. Mantener el envase herméticamente cerrado. Bajo estas condiciones tiene una duración de 4 meses desde la fecha de elaboración. El producto una vez abierto deberá consumirse dado que pierde su resistencia al almacenamiento.

PRECAUCIONES Como todo producto químico, será necesario proteger los ojos, evitar inhalación y contacto prolongado con la piel. No ingerir y evitar el contacto directo con alimentos. Mantener fuera del alcance de los niños.

ADVERTENCIA

Los antecedentes técnicos entregados están basados en ensayos que consideramos seguros de acuerdo a nuestra experiencia. Sin embargo, no pudiendo controlar la aplicación de los productos, no nos hacemos responsables por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso incorrecto o inadecuado de éstos. Aconsejamos al usuario, ante cualquier duda o dificultad, consultar nuestro Departamento Técnico al fono (64) 2200012 o (64) 2245252. ALGIFOL se reserva el derecho de modificar la presente hoja técnica sin previo aviso para incorporarle mejoras técnicas. La versión vigente de la hoja técnica de este producto se encuentra publicada en nuestra página web www.algifol.cl.